

EM 300P – EM 400P BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI BİTÜMLÜ MEMBRAN

TANIMI:

2-3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı her iki yüzü PE film kaplı bitümlü membranlar.

KULLANIM ALANLARI:

Şingil, arduazlı veya alüminyum folyo kaplı membran uygulamalarında ilk kat olarak uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Metod B Tıp A 2 kPa; Tıp T 60 kPa)		kPa
Yapay Yaşlandırma Davranışı (TS EN 1296)	Tıp A 2 kPa; Tıp T 60 kPa	kPa
Yırtılmaya Karşı Direnç (En/Boy) (TS EN 12310-1) 35/ 75 N +/-%30		N
Statik Yüklere Karşı Direnç (TS EN 12730) min. 5 kg		kg
Çekme mukavemeti boyuna 300 N/ 5 cm (+-%30) olmalı. TS EN 12311-1		N/5cm
Kopma uzaması boyuna % 2 (-0;+1)) olmalı. TS EN 12311-1		%
Darbeye Karşı Direnç (TS EN 12691 metod A) min.350 mm.		mm
Çekme mukavemeti enine(+-%30) 200 N/ 5 cm olmalı. TS EN 12311-1		N/5cm
Kopma uzaması enine % 2 (-0;+1)) olmalı. TS EN 12311-1		%
Ek Yeri Dayanım (TS EN 12317-1) (450N/5cm+-%30)		N/5cm
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik (TS EN 1109) en fazla - 5 ° C de kırılma olmamalı		°C
Yangına Tepki (TS EN ISO 11925-2) SINIF		E
Kalınlık (TS EN 1849-1) 3 mm (+- 0,2 mm)		mm
Düzlükten Sapma (TS EN 1848-1)	10 m için 20mm'yi geçmemeli	mm
Genişlik (TS EN 1848-1)	min. 1 metre	m
Uzunluk (TS EN 1848-1)	min. 10 metre	m
Birim Alan Başına Kütlesiz (TS EN 1849-1) 3,9+/-1 kg/m ²		kg/m ²

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Faks: +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

TS EN 13969  BS EN ISO 9001:2008



AVANTAJLARI:

Taşıyıcı olarak kullanılan polyester keçe sayesinde yüksek çekme ve uzama mukavemetine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.

Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar EMÜLDERZ® DERZ DOLGU MACUNU ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA:

EMÜLZER C veya EMİLKOTE ile astarlanmış yüzeylere şalümo alevi ile ısıtılarak yapıştırılırlar. Ek yerlerinde enlemesine 10 cm, boylamasına 15 cm bindirme yapılarak uygulanır. Membran uygulamaları en az 2 kat ve şaşırtmalı olarak yapılmalıdır.

AMBALAJ:

1 x 10 Metre Rulo

UYARILAR:

Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(S24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Faks: +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

TS EN 13969



BS EN ISO 9001:2008



